

Fisa tehnica produs

Denumire material/produs/echipament: Elastomer magnetoreologic din cauciuc siliconic si suspensie magnetoreologica, absorbita in laveta de microfibre.


Scurta descriere: Elastomerul denumit „Produs B” prezinta conductivitate electrica comandabila in camp magnetic iar componentelete permitivitatii dielectrice complexe, sunt sensibil influentate de campul magnetic static si de frecventa campului electric alternativ. Este de interes in realizarea de elemente pasive de circuit electric, senzori de presiune si temperatura.

Metode de obtinere: Pentru manufacturarea elastomerului „Produs B”, la inceput se suprapun trei lavete, de forma patrata, cu latura de 30mm. In laveta cu numarul 2 (din mijloc) se tes conductori din cupru echidistanti., cu diametrul de 0,24mm. Pentru prepararea suspensiei magnetoreologice (MRS) se amesteca ulei siliconic (30%vol.) cu pulbere de carbonil de fier (70%vol.), intr-un vas Berzelius la temperatura de 250 °C, timp de cca 10 min. La finele acestui interval de timp omogenizarea amestecului continua pana ce temperatura atinge cca 80 °C. Corpul absorbant (laveta din mijloc) se cantareste inainte si dupa imbibarea in MRS, rezultand o cantitate de MRS absorbita de 3.8 g. Se prepara apoi elastomerul magnetoreologic (MRE), in volum de 20 cm³ format din 25% vol. de MRS, 75% vol. de cauciuc siliconic (CS) si 10% vol de catalizator (C). Amestecul astfel preparat se toarna pe amebele fete ale corpului imbibat cu MRS. Dupa 24 ore MRE polimerizeaza. obtinandu-se astfel materialul magnetic activ.

Principale caracteristici:

- La variația densității fluxului magnetic B, între (20-140) mT, conductivitatea electrică σ cat și permitivitatea dielectrică relativă ε_r cresc sensibil cu creșterea lui B, ceea ce arată că în camp magnetic microparticulele de fier carbonil devin dipoli magnetici, orientați în lungul liniilor de camp.
- datorită interacțiunii dintre dipoli, ei se apropiu, având loc fenomenul de magnetoconstricție ce are ca efect creșterea conductivitatii electrice și respectiv creșterea permitivitatii dielectrice relative cu creșterea densității fluxului magnetic.
- componenta reală a permitivitatii dielectrice complexe ε' scade cu creșterea densității fluxului magnetic B pe tot domeniul de la 0 la 250 mT, pentru toate valorile frecvenței f investigate. La o valoare B constantă, ε' scade prin creșterea frecvenței f a campului.
- maximile și minimile tangentei unghiului de pierderi, pentru frecvențe fixate ale campului electric, sunt sensibil influențate de campul magnetic exterior.

Potentiale aplicatii: Produsul B este un elastomer magnetoreologic din cauciuc siliconic și suspensie magnetoreologică, pe baza de microparticule de nanocarbonil de fier în amestec cu nanoparticule de grafen și ulei siliconic, absorbătă în lavetă de microfibre. El reprezintă un produs inovativ, datorită potențialelor aplicării în primul rând în realizarea de elemente pasive de circuit electric, senzori de presiune și temperatură și absorbanți de unde electromagnetică. Pentru manufacturarea de elastomeri magnetoreologici pe baza de cauciuc siliconic și suspensii magnetoreologice pentru produse inovative, ne propunem pe viitor realizarea de materiale magnetice active pe baza de componente naturale, cu proprietăți fizice comparabile cu cele realizate din compusi chimici de sinteză. De asemenea, se impune cercetarea funcției de răspuns a elastomerilor magnetoreologici la acțiuni mecanice și termice.



Dependenta de densitatea fluxului magnetic B a componentei imaginare (ϵ'') pentru diferite valori f ale frecvenței