

## Fisa produs

**Denumire material:** Sticle fosfo-teluritice care contin  $TiO_2$  si care aparțin sistemelor oxidice cu formula molara  $35Li_2O \cdot 10Al_2O_3 \cdot 5TiO_2 \cdot 45P_2O_5 \cdot 5TeO_2$  (cod Te-12),  $30Li_2O \cdot 10Al_2O_3 \cdot 5TiO_2 \cdot 45P_2O_5 \cdot 10TeO_2$  (cod Te-14) si  $25Li_2O \cdot 10Al_2O_3 \cdot 5TiO_2 \cdot 45P_2O_5 \cdot 15TeO_2$  (cod Te-15).

**Metode de obtinere** Sticle fosfo-teluritice care contin  $TiO_2$  au fost preparate printr-o metoda neconventională de procesare a materiilor prime (reactanți) pe cale umedă, urmată de topire, omogenizare mecanică, afinare (lăptuirea topiturii), fasonare prin turnarea topiturii în matrită de grafit spectral pur, preincalzire, recoacere (eliminarea tensiunilor remanente) și prelucrare optică. Reactanții utilizati sunt reactivi de puritate analitică:  $Li_2CO_3$ ,  $TiO_2$ ,  $Al_2O_3$ ,  $TeO_2$  și sol.  $H_3PO_4$  (85% și densitate 1,71g/ml).

**Scurta descriere:** Sticlele fosfo-teluritice cu conținut de  $TiO_2$  sunt materiale cu comportare magnetică complexă: componenta diamagnetică este predominantă iar defectele localizate și în interacție le conferă și componente paramagnetice și feromagnetice, cu contribuții dependente de temperatură. Valoările susceptibilităților diamagnetică sunt apropiate pentru cele trei compozitii, ele crescând ușor în valoare absolută odată cu creșterea concentrației de  $TeO_2$ . Aceste materiale compozite sunt alcătuite dintr-o fază vitroasă și clusteri de  $Te_2$  și au capacitatea de a roti planul de polarizare a luminii transmise, sub acțiunea unui camp magnetic (efectul Faraday fiind fenomenul care conferă funcționalitatea acestor structuri). Dependenta constantei Verdet de lungimea de undă este exemplificată în Figura 1.

**Principale caracteristici:** Absorbția optică a sticlelor fosfo-teluritice cu  $TiO_2$  scade odată cu creșterea concentrației de  $TiO_2$ , în domeniul 400-600 nm. Susceptibilitatea diamagnetică variază între  $-4 \cdot 10^{-5}$  și  $-7 \cdot 10^{-5}$  uem/mol/Oe. Constanta Verdet crește continuu cu concentrația de Te, de la valoarea de 0,01497 min/Oe/cm pentru sticla Te-12, la 0,01712 min/Oe/cm pentru sticla Te-14 și 0,02216 min/Oe/cm pentru sticla Te-15 (valori pentru o lungime de undă de referință de 600 nm).




Fig. 7. Dependenta constantei Verdet în funcție de lungimea de undă pentru sticlele: a) Te-12; b) Te-14; c) Te-15.

**Potentiale aplicatii:** rotatori Faraday.