

## Fisa produs/Reteta obtinere

**Denumire:** Reteta obtinere nanoparticule de oxid de Fe cu dimensiunea de aproximativ 2.5 - 5 nm si semnal magnetic puternic.

**Scurta descriere:** Nanoparticulele de Fe cu dimensiunea mai mica de 10 nm prezinta aplicatii de senzori magnetici, in special pentru fabricarea heterostructurilor nanocompozit oxid metalic/oxid de Fe.

### Metode de obtinere:

Sintesa pulberii de oxid de Fe a fost efectuata prin descompunerea termica a propionatului de Fe. Analiza termogravimetrica (TG/DSC) arata ca la incalzire se produce un effect exothermic complex in intervalul 200°C - 360°C insotit de o pierdere in masa. Peste 360°C nu se mai observa efecte importante in DSC/TG; la aceasta temperatura propionatul de Fe s-a descompus si s-a format oxidul de Fe. Prin tratamente indelungate la 250°C si 300°C au fost obtinute nanopulberile Fe-O-250 si Fe-O-300. Masuratorile XRD au pus in evidenta structura de tip  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  (Fig. 1). Dimensiunea de cristalit determinata din XRD este de 2.5 - 4.4 nm pentru Fe-O-250 si 4.6 - 5.1 nm pentru Fe-O-300. Nanopulberile Fe-O-250 si Fe-O-300 prezinta comportare superparamagnetica la 300K (Fig. 2) avand temperatura de blocare de 100K si respectiv 211K. Magnetizarea de saturatie masurata la 300K este de 21.3 emu/g si 6.5 emu/g pentru Fe-O-300 si respectiv Fe-O-250 (Fig. 2).

### Principale caracteristici:

- oxid de Fe ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) cu structura de spinel invers cu temperature de blocare intre 100 si 200 K.
- dimensiunea medie a nanoparticulelor in jur de 2.5 - 5 nm (determinata din XRD).
- magnetizarea de saturatie la 300 K intre 6.5 si 21.3 emu/g si coercivitate redusa (pana la 25 Oe).

**Potentiale aplicatii:** senzori magnetici (heterostructuri nanocompozit, biosenzori, imagistica prin rezonanta magnetica)




Fig. 1 Curburile de difractie XRD pentru pulberile Fe-O-250 si Fe-O-300.




Fig. 2 Curbile M(H) la 300K si curbe ZFC/FC pentru Fe-O-250 si Fe-O-300.