

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu (maxim 2 pagini format A4, Times New Roman 12, la un rand)

## Titlu Faza: Materiale termoelectrice nanocompozite pe baza de skutteruditi

### Obiective:

Se urmărește obținerea și investigarea proprietăților unor materiale termoelectrice nanocompozite, fabricate prin incorporarea în matricea unui compus de tip skutterudit dopat a unor nanoparticule, cu scopul de a îmbunătăți proprietățile termodinamice și mecanice ale acestora, în vederea dezvoltării, într-o etapă ulterioară, a unor aplicații în domeniul de temperatură 400-900K.

### Rezultate estimate initial:

Este vizată sinteza skutteruditului dopat cu două tipuri de atomi,  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$ , în stare monofazică și cu stoichiometrie ridicată. Ulterior, în matricea acestuia vor fi incorporate procente diferite de  $\beta$ -SiC nanometric și se va urmări determinarea procentului optim de  $\beta$ -SiC care conduce la maximizarea valorilor figurii de merit, ZT.

### Rezultate obținute (scurta descriere a celor mai importante rezultate, cu 1-2 imagini/grafice de impact care susțin rezultatele):

În general, calitatea unui material termoelectric este caracterizată de o marime adimensională denumita "figură de merit",  $ZT = (S^2 \sigma T)/\kappa$ , unde  $\kappa$  este conductivitatea termică, S coeficientul Seebeck iar  $\sigma$  conductivitatea electrică. Cele mai bune materiale termoelectrice au valori ale ZT cuprinse între 1 și 2,5, problema îmbunătățirii acestora reducându-se la optimizarea marimilor care o definesc, un proces dificil tinând seama de faptul că ameliorand una dintre ele le va afecta nefavorabil pe celelalte.

Skutteruditii sunt recunoscuți drept materiale cu proprietăți termoelectrice excelente într-un interval de temperatură cuprins între 400K și 900K. Cel mai cunoscut tip de scuterudit,  $CoSb_3$ , are celula unitate formată din 32 de atomi ( $Co_8Sb_{24}$ ) distribuți într-un cub în colturile caruia se află atomi de Co cu sase inele de Sb ocupând 6 cavități și încă două cavități libere în pozițiiile  $(0,0,0)$  sau  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ . Cele două cavități libere din celula unitate pot fi ocupate de atomi cu o rază ionica mai mică decât rază acestei cavități. Vibratiile atomilor din cavități imprăstiate modurile fononice acustice conducând astfel la scăderea valorilor conductivității termice,  $\kappa$ , efect amplificat de numărul tipurilor distincte de atomi introdusi în cavități. Din aceste considerente, compusul de bază ales în acest studiu este un skutterudit dublu dopat, respectiv  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$ . Aceasta a fost preparat printr-o metodă tradițională de tipul topire - tratament termic – sinterizare obținând probe monofazice care cristalizează în structură cubică tipică  $I\bar{m}-3$ . Ulterior, pulberi cu această compozitie au fost amestecate cu diferite procente volumice de  $\beta$ -SiC nanometric, într-o moară planetară cu bile și sinterizate prin spark plasma sintering (SPS).

Proprietățile de transport electric ale materialelor compozite astfel obținute sunt caracteristice unui semiconducțor puternic dopat de tip  $n$ , cu valori negative ale coeficientului Seebeck, ce descresc cu creșterea temperaturii. Astătă conductivitatea electrică, ca și coeficientul Seebeck descresc pe măsură ce continutul de  $\beta$ -SiC din probe crește, exceptie facând proba cu adăos minim, respectiv 0.33 v%  $\beta$ -SiC, care prezintă valori mai mari ale conductivității electrice decât proba de referință  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$ . Cu toate că  $\beta$ -SiC are o conductivitate termică mai mare decât a skutteruditului, conductivitatea termică a compozitelor scade ușor pe măsură ce procentul de SiC din probe crește, exceptie facând proba cu 1%v SiC. Evoluția componentei

de retea a conductivitatii termice,  $\kappa_L$  care descreste odata cu cresterea continutului de SiC din probe, poate fi explicata prin intensificarea imprastierilor fononice pe un domeniu mai larg de frecvente la granitele dintre grauntii de  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$  precum si la interfetele SiC/ $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$ .

Drept consecinta a evolutiilor conductivitatii electrice si a coeficientului Seebeck cu temperatura, materialele compozite cu un adaos de 0.33 v%  $\beta$ -SiC prezinta o crestere a *factorului de putere*,  $PF=S^2\sigma$ , pe intreg domeniul de temperatura masurat. In acest caz, la 400  $^{\circ}C$  se inregistreaza valoarea maxima a PF de  $32.7 \times 10^{-4} W/m^*K^2$ , reprezentand o crestere de circa 8% fata de compusul de baza  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$  (figura 1.a). Totodata, pentru aceeasi proba este de remarcat cresterea valorilorii maxime a ZT la 0.918, cu 8.44% mai mare decat a fazei pure  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$  (figura 1.b).




Fig.1: Dependenta de temperatura a factorului de putere a) si a figurii de merit b). in compozite nanostructurate SKT/β-SiC.

### Concluzii si perspective:

$In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$  monofazic, cu o stoichiometrie foarte apropiata de cea calculata, a fost obtinut printr-o metoda traditionala, urmata de macinare in moara cu bile si de sinterizare asistata de campul electric – SPS. Incorporarea in matricea skutteruditului a diferitor procente de  $\beta$ -SiC conduce, pentru concentratii volumice reduse ale acesteia, la imbunatatirea proprietatilor termoelectrice ale materialelor compozite. Astfel, pentru materialul compozit cu numai 0.33 %v  $\beta$ -SiC, s-a obtinut o valoare maxima a figurii de merit de 0.918 la 450  $^{\circ}C$ , cu 8.44% mai mare decat a fazei pure  $In_{0.2}Yb_{0.2}Co_4Sb_{12}$ . Concentratii mai mari ale  $\beta$ -SiC conduc la scaderea valorilor conductivitatii electrice ceea ce, in ansamblu, rezulta in obtinerea unor valori mai scazute ale figurii de merit, ZT.

Investigatiile prezentate aici pot fi completate prin optimizarea procesului de sinteza, care sa conduca la imbunatatirea stoichiometriei skutteruditului si implicit a valorilor figurii de merit. Totodata, aceste rezultate ar putea fi motivul pentru demararea fabricarii unui nanocompozit similar avand la baza un skutterudit de tip p, si ulterior utilizarea ambelor tipuri de materiale pentru construirea unui element termoelectric.