

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu (maxim 2 pagini format A4, Times New Roman 12, la un rand)


**Titlu Faza:** Proprietatile optice ale fotorezistului SU8 si modelarea acestora in prezenta nanoparticulelor de carbon

**Obiective:** evidențierea proprietăților optice ale fotorezistului SU8 și modelarea acestor proprietăți în prezenta nanoparticulelor de carbon de tipul nanotuburilor de carbon cu un singur perete functionalizate cu grupari carboxil (SWNT-COOH).

Rezultate estimate initial: i) evidențierea proprietăților fotoluminescente ale fotorezistului SU8 în absență și în prezenta SWNT-COOH; ii) evidențierea prin studii de fotoluminescentă (PL), imprăstiere Raman și spectroscopie de absorție IR a fotoreticularei SU8 în absență și în prezenta SWNT-COOH

**Rezultate obtinute** (scurta descriere a celor mai importante rezultate, cu 1-2 imagini/grafice de impact care sustin rezultatele):

Noi rezultate privind influența luminii UV asupra fotopolimerizării cationice a SU8 în absență și în prezenta nanotuburilor de carbon au fost raportate prin fotoluminescentă (PL), imprăstiere Raman și spectroscopie de absorție IR. Rezultatele au evidențiat: i) reacția de fotopolimerizare cationica a fotorezistul SU8 este indusa in prezenta luminii UVA, in timp ce in prezenta luminii UVB a fost raportata doar o reacție de fotoreticulare parțiala a fotorezistului SU8; ii) PL a fost raportata a fi o metoda eficace in evidențierea reacției de fotopolimerizare cationica a fotorezistului SU8; in acest context, s-a aratat ca fotorezistul SU8 prezinta o banda de PL cu maximul la ~400 si 429 nm, cand lumina de excitare este egala cu 325 sau respective 350 nm; sub lumina UVA, fotopolimerizarea este evidențiată printr-o banda de PL cu maximul la 556 nm; procesul de fotopolimerizare cationica a SU8 este confirmata de imprăstierea Raman și spectroscopia de absorție IR; iii) indiferent de tipul de nanotuburilor de carbon cu unu, doi sau mai multi peerti sau functionalizate cu grupari carboxil, este raportat un process de stingere a PL SU8; iv) adaugarea nanotuburilor de carbon in matricea fotorezistului SU8, induce sub lumina UVA, o fotopolimerizare cationica parțiala. Fotopolimerizarea cationica parțial este sustinuta de cresterea absorbantei benzii IR situate la  $1772\text{ cm}^{-1}$  atribuita modului vibrational C=O al gruparilor funktionale de tip ester (Fig. 1); v) diminuarea unghiului de legare a fotorezistului SU8 in prezenta nanotuburilor de carbon functionalizate cu grupari carboxyl este indusa, conform mecanismului propus in studiile raportate, prin aparitia a noi legaturi covalente intre lanturile macromoleculare ale SU8 si nanotuburile de carbon cu un singur perete functionalizate cu grupari carboxil de tip ester care au loc simultan cu formarea a noi legaturi  $\pi-\pi$  stabilite intre inelele fenil ale fotorezistului SU8 si cele ale nanotuburilor de carbon.



**Fig. 1** Spectrele IR ale fotorezistului SU8 (curba neagra) si a compozitului sau cu nanotuburilor de carbon, avand concentratia de 1% (curba rosie) si 3% (curba albastra) in masa SU8/nanotub de carbon dupa 3 ore de iradiere UVA.

#### Concluzii si perspective:

Rezultatele au demonstrat ca: i) fotoluminescenta poate fi o metoda complementara imprastierii Raman si spectroscopiei de absorbtie IR pentru monitorizarea reactiilor de fotoreticulare ale fotorezistului SU8; ii) reactia de fotopolimerizare a fotorezistului SU8 are loc predominant sub influenta luminii UVA, conform studiilor de fotoluminescenta, imprastiere Raman si spectroscopie de absorbtie IR si iii) o modificare a unghiului de legare a compusului macromolecular pe suprafata nanotuburilor de carbon a fost evidențiată prin studii de fotoluminescenta anizotropa, fapt care a permis înțelegerea modul de acoperire a nanotuburilor cu compusul macromolecular. Perspectivele de continuare a acestor studii vizează aplicării în domeniul structurilor imprimate cu jet de cerneală și înțelegerea procesului de fotopolimerizare în cazul altor nanostructuri.